

CHEMICAL

●パーマテックス フォーム・A・ガスケット No.1 シーラント



用途: 恒久接合部へ使用。
使用箇所: フリーズプラグ、ネジの接合部、マニフォールドガスケット、エアダクト、パイプ接合部など。

特質: 耐ガソリン、速乾性、非分解硬直性シーラント。

耐久性: 350kg/cm²
許容温度: -54 ~ 204°C

品番	容量(g)	価格
80008	85(チューブ)	¥900

●パーマテックス フォーム・A・ガスケット No.2 シーラント



用途: ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。カットガスケットやスタンプパーツ(押し出し成形品)に使用します。ガソリン、オイル、グリースに溶解しません。

使用箇所: パルプカバー、オイルパンに最適です。
許容温度: -54 ~ 204°C

品番	容量(g)	価格
80015	42(チューブ)	¥550
80016	85(チューブ)	¥750

●パーマテックス スレッド・シーラント



用途: フィッティング等のテフロン入りシーリング剤。空気、オイル、燃料、水などを完全にシールし、シャットアウトします。凝固しません。

使用箇所: エアコンのフィッティング、テンプレチャーセンディングユニットのセンサーフィッティング部、オイルなどの配管、フィッティングなどに。

許容温度: -54 ~ 149°C

品番	容量(g)	価格
80631	28(チューブ)	¥750

●パーマテックス ガスケット・シェルлак(ブラシ付)



用途: 低価格で手ごろなシーリング剤です。ほとんどのガスケット剤にシーラントとして散布可能です。又、ディーゼル及びガソリンに溶解しませんのでホース廻りなどのシーリングとしても最適です。

許容温度: -54 ~ 176°C

品番	容量(ml)	価格
20539	59(ブラシ付ボトル)	¥350

●パーマテックス アヴィエーション・フォーム・A・ガスケット(ブラシ付)



用途: ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。航空機及び自動車への使用に認可されています。ガソリン、オイル、グリースに溶解しません。

機械切剖面やクリアランスが小さい面及びホース廻りなどのシーリングにも最適です。ガスケットへの補追シーリング剤としても使用出来ます。

許容温度: -54 ~ 240°C

品番	容量(ml)	価格
80019	118(ブラシ付ボトル)	¥1,050

●パーマテックス ハイタック・ガスケット・シーラント(ブラシ付)



用途: 速乾性でネバネバと粘り気が強く、頑固な粘膜状になります。ガスケットに接着剤として最適です。ガソリン、オイル、クーラント、グリースに溶解しません。

使用箇所: キャブレター、フューエルポンプ、インテークマニフォールドなどに。

許容温度: -54 ~ 260°C

品番	容量(ml)	価格
80062	118(ブラシ付ボトル)	¥1,000

●パーマテックス カッパー・スプレー・A・ガスケット



用途: 速乾性のメタル銅ペーストは、熱伝導を良くし、ガスケットの焼き付きから守ります。ホットスポット等に対しても熱放出が有効に働きます。ガソリン等に溶解しません。

使用箇所: ホットスポット

許容温度: -46 ~ 260°C

品番	容量(g)	価格
80697	255(エアゾール缶)	¥1,500

CHEMICAL



●パーマテックス アンチシース・ルブリカント




用途: 塗布する事により、常に高温にさらされるネジ類を、錆付、腐食、溶着から守り、簡単に緩める事ができます。塩害、湿気などからも守ります。

使用箇所: スパークプラグ、シリンダーヘッドボルト、エキゾーストマニフォールドボルト、ブレーキキャリパーボルトなど。

許容温度: -51~871°C

品番	容量(g)	価格
81343	28(チューブ)	¥600

●パーマテックス ロー・ストレンクス・スレッドロッカー



通称: ネジロック (パープル) ソフト

用途: 凝着力は弱く、頻繁に脱着が必要な箇所や調整が必要な箇所に便利です。

対応サイズ: 直径 6 mm以下のボルトに使用。

乾燥時間: 約 24 時間 (完全硬化)

許容温度: -54~149°C

品番	容量(ml)	価格
24024	6(チューブ)	¥1,300

●パーマテックス ミディアム・ストレンクス・スレッドロッカー



通称: ネジロック (ブルー) ミディアム

用途: 再分解・再組付作業を行う箇所に使用。ロックナットやロックワッシャーを使用しなくても、振動によるゆるみを防止できます。

対応サイズ: 直径 6 mmから 20 mm位までのボルトに使用。

乾燥時間: 約 24 時間

(完全硬化)

許容温度: -54~149°C

品番	容量(ml)	価格
24200	6(チューブ)	¥900
24250	50(ボトル)	¥6,700

●パーマテックス ハイ・ストレンクス・スレッドロッカー



通称: ネジロック (レッド) ハード

用途: 非分解・再組付の必要ない箇所に使用。

対応サイズ: 直径 10 mmから 25 mm位までのボルトに使用。

乾燥時間: 約 20 分で凝固し、完全に乾燥・固まるまで 24 時間必要です。

許容温度: -54~149°C

品番	容量(ml)	価格
27100	6(チューブ)	¥900
27150	50(ボトル)	¥6,700

●パーマテックス ニッケル・アンチシース・ルブリカント(ブラシ付)



用途: 金属が癒着したり溶着したりするのを防止します。銅または銅を含む金属には使用出来ません。スチールはもちろんステンレス、チタン、ニッケルなどには特に有効です。
使用箇所: タービン廻りのボルトなど。
許容温度: ~ 1316°C

品番	容量(g)	価格
77124	226(ブラシ付ボトル)	¥4,300

●パーマテックス カッパー・アンチシース・ルブリカント(ブラシ付)



用途: 半合成グリースの中に高品質のマイクロ微粒子銅粉を練り合わせる事で高温、多湿の悪条件下でも錆、腐食及びカジリからネジ類を守ります。又、良好な導電率UP効果もあります。

米国軍用基準(MIL規格) # 907E 適合品

使用箇所: アルミヘッドへのスパークプラグ、EX マニボルト、エンジンボルト、O₂ センサー、ノックセンサーなど。

許容温度: -34 ~ 982°C

品番	容量(g)	価格
09128	226(ブラシ付ボトル)	¥2,300

●パーマテックス フォーム・ア・シール・リークリペア



用途: フォームがゴム質のバリアーを築き、溶体の漏れを止めます。部品を外す事なく噴き付けるだけです。又、緊急時の応急処置にも使用出来ます。

使用箇所: エンジンやトランスミッションの配管からの漏れ、クーリングシステムからの漏れ、各配管からの漏れ。又、木材やプラスチック、ガラスにも使用出来ます。

品番	容量(g)	価格
82099	255(エアゾール缶)	¥1,800

●パーマテックス リキッド・エレクトリカル・テープ(ブラシ付)



用途: 速乾性、防水性で乾燥後も柔軟性を保ちます。絶縁テープやシュリンクチューブに比べ接続方法や場所を選ばず完全にシールする事が出来ます。UVプロテクト

乾燥時間: 約 4 時間(完全)

許容温度: -46 ~ 135°C

使用方法: 2 度の重ね塗り、4 分間おいてから次の工程を行って下さい。

品番	容量(ml)	価格
85120	118(ブラシ付ボトル)	¥1,400